

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

Gruszczyń, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel. kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/PB/22/25

GRUSZCZYŃ 17.02.2025 r.

Zlecenie – zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 13.12.2024

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

- Zlecniodawca:

STEMA P.S.A.
ul. Towarowa 22A
58-100 ŚWIDNICA

1. Nazwa wyrobu:

Tkanina powleczona ZN-PU 1

2. Rodzaj badania:

- | | |
|--|---|
| - odporność na ścieranie powierzchniowe (met. Martindale'a)
- obciążenie przy ścieraniu – nominalne ciśnienie 12 kPa,
- ruch translacyjny po torach Lissajous
metoda 1 – na sucho, materiał ścierający – tkanina wełniana | przedziały kontrolne co: 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 cykli
- liczba cykli: 102.400
skala klasyfikacyjna uszkodzenia próbki: 1 (bardzo małe – zmiana połysku powierzchni). |
|--|---|

- poziom wymagań dla kategorii:

W₁

3. Sposób przeprowadzenia badań:

wg: **PN-EN ISO 5470-2:2022-03 metoda 1**
na zgodność z PN-EN 15618:2023-06

4. OCENA KOŃCOWA

POZYTYWNA

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN ISO 2231:1999

Prowadzący badania


/mgr inż. Piotr Błaszczak/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

Atest zawiera 1 stronę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel. kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/PB/23/25

GRUSZCZYN 17.02.2025 r.

Zlecenie – zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 13.12.2024

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

- Zlecniodawca:

STEMA P.S.A.
ul. Towarowa 22A
58-100 ŚWIDNICA

1. Nazwa wyrobu:

Tkanina powleczona ZN-PU 2

2. Rodzaj badania:

- odporność na ścieranie powierzchniowe (met. Martindale'a) - obciążenie przy ścieraniu – nominalne ciśnienie 12 kPa, - ruch translacyjny po torach Lissajous metoda 1 – na sucho, materiał ścierający – tkanina wełniana	przedziały kontrolne co: 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 cykli - liczba cykli: 102.400 skala klasyfikacyjna uszkodzenia próbki: 1 (bardzo małe – zmiana połysku powierzchni).
--	---

- poziom wymagań dla kategorii:

W₁

3. Sposób przeprowadzenia badań:


wg: **PN-EN ISO 5470-2:2022-03 metoda 1**
na zgodność z PN-EN 15618:2023-06

4. OCENA KOŃCOWA


POZYTYWNA

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN ISO 2231:1999

Prowadzący badania


/mgr inż. Piotr Błaszczak/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

Atest zawiera 1 stronę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.