

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE**  
**REMODEX**  
**ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO**  
Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12  
62-006 Kobylnica

e-mail: [biuro@remodex.com.pl](mailto:biuro@remodex.com.pl)  
KRS 0000099068

tel./fax. 61 817-49-97  
tel. kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/JK/54/18

GRUSZCZYN 2018-02-28

Zlecenie – zamówienie Nr: b/n-ru  
z dnia 2017-12-28

**ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)**

- Zleceniodawca:

P.H. „STEMA” Stefan Boczyło  
ul. Bystrzycka 17  
58-100 ŚWIDNICA

1. Nazwa wyrobu:

Tkanina 5-GN

2. Rodzaj badania:

- **odporność na ścieranie powierzchniowe** (met. Martindale'a)

- obciążenie przy ścieraniu – nominalne ciśnienie 12 kPa,  
- ruch translacyjny po torach Lissajous

- przedziały kontrolne (suwy): co 1000, 2000, 5000

- liczba suwów: wartość średnia – **20.000**

- po 25000 suwów we wszystkich próbkach częściowe wytarcie okrywy oraz przerwane nitki podkładu (warstwy spodniej) tkaniny.

- **odporność na pilling**

(zmodyfikowana met. Martindale'a)

- obciążenie – 260 g,  
- ruch translacyjny po torach Lissajous

- po 2000 suwów - stopień zmian **5 (brak zmian)**

- po 5000 suwów - stopień zmian **5 (brak zmian)**

3. Sposób przeprowadzenia badań:

wg: **PN-EN ISO 12947-2:2000, PN-EN ISO 12945-2:2002**

na zgodność z PN-EN 14465:2005, załącznik A


4. OCENA KOŃCOWA

**POZYTYWNA**

Wyrób spełnia wymagania na poziomie kategorii C wg normy PN-EN 14465:2005, załącznik A.

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN 20139:1993 (ISO 139)

Prowadzący badania

  
.....  
/mgr inż. Jacek Konieczny/

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Piotr Błaszczyk

Atest zawiera 1 stronę

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.